



乙烯基硅油 RH-Vi311

成分信息

乙烯基封端聚二甲基硅氧烷

物化参数

外观	无色透明液体
粘度 (25°C, mm ² /s)	500±25
乙烯基含量 (wt%)	0.43±0.02
挥发份 (150°C/3h, %)	≤1.0

应用

端乙烯基硅油具有很好的活性，可与含氢硅油等进行交联反应。根据其粘度的不同，乙烯基含量的不同，加上其它添加剂，可以制作不同硬度及不同机械性能要求的加成型液体硅橡胶。

贮运

远离火源。阴凉干燥密封贮存。保质期 24 个月

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。